



RENOCAST DES 50 B / 50 BI / 50 BS

Средства для отделения бетона от опалубки на основе растительных масел

Описание

Renocast DES 50 B, BI, BS – не содержат минеральных масел, разработаны специально для выполнения экологических требований и защиты здоровья персонала.

Продукты на основе растительных масел обеспечивают как безопасность применения, так и прекрасное качество поверхности.

Применение

Renocast DES 50 B, BI, BS образуют бесцветную пленку растительного масла на поверхности опалубки, облегчающую дальнейшее отделение бетона и гарантирующую отсутствие пузырьков на поверхности бетона.

Совместимы со всеми типами опалубки из металла, дерева, полимерных материалов. Наносится распылением. Низкая вязкость продукта обеспечивает высокое качество нанесенного покрытия и низкий расход продукта – 1л на 40-50м², что делает Renocast DES 50 B, BI, BS очень экономичными продуктами.

Свойства

- Обеспечивают высокое качество поверхности бетона, без пятен и пузырьков
- DES 50 BI практически не имеет запаха, для безвоздушного распыления
- DES 50 BS для бетона, твердение которого происходит при нагревании
- Трудно воспламеняемы
- Биоразлагаемая основа
- Не снижают адгезию красок, штукатурок и т.д.

Типовые характеристики

Параметр	Единица	50 B	50 BI	50 BS
Основа			растительные масла	
Внешний вид		масло	масло	масло
Плотность, при 20°C	г/см ³	0,85-0,86	0,81-0,82	0,85-0,86
Вязкость, при 40°C	сСт	6	4	7
Температура вспышки	°C	62	57	70

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: