



PAVIFOR OX

Краска для бетонного дорожного, (мощеного) покрытия.

Описание

Продукт, улучшающий затвердевание бетона и устраняющий образование пыли на поверхности бетона.

Применение

Он может быть нанесен на любые виды полов для улучшения затвердевания, водонепроницаемости и устранения пыли с поверхности.

Продукт проникает через капилляры и пропитывает бетон и затем обеспечивает сцепление полимером частичек поверхности, предотвращая эрозию и соответственно образование пыли. Уплотняет поры, т. е. делает бетон более водонепроницаемым.

Особенности и преимущества

- Устраняет образование бетонной пыли
- Защищает от эрозии дорожное (мощеное) покрытие
- Обеспечивает большую стойкость к износу
- Продлевает срок эксплуатации дорожного покрытия
- Усиливает механическую прочность поверхности
- Обеспечивает защиту от воды, смазки, не позволяя им проникать в бетон
- Способствует очистке
- Продукт экономичен при хранении и техническом уходе
- Устойчивые декоративные цвета: бесцветный, красный, зеленый и серый

Подготовка поверхности

Поверхность бетона должна отвечать следующим условиям:

- Должна быть вычищена стальными щетками для удаления остатков раствора и частичек
- Вакуумный отсос пыли. Не использовать метлы, веники

Пол должен быть полностью чистым от пыли перед нанесением PAVIFOR OX.

Методика использования

Состояние пола:

Для нанесения PAVIFOR OX, пол должен отвечать следующим условиям:

Пористый. Предпочтительнее наливной пол. Если поверхность бетона недостаточно пористая, к примеру, наливной пол или порошковое покрытие, то поры открывают полированием или химическим способом (кислотным воздействием).

Полностью затвердевший и сухой. Если есть влажные места, то их оставляют необработанными.

Чистый. Масляные пятна на поверхности и смазка могут быть удалены пропиткой BRILAN 410, позволяющая ему действовать в течении нескольких минут, а затем смывают его напором воды.

Нанесение продукта

Первый слой наносится после разбавления PAVIFOR OX с 30-50% of DILUYENTE с целью получения максимальной пенетрации. Продукт можно наносить щетинистым валиком, щеткой или распылением с расходом 5-7 м²/кг.

Второй слой PAVIFOR OX может быть нанесен после 24 часов.

При завершении работ, если появляются матовые пятна или частично блестящие места, то можно протереть их PAVIFOR OX до получения однородного блестящего оттенка.

Во время нанесения и пока PAVIFOR OX не совсем еще подсох, необходимо защитить его от пыли.

Когда все работы будут завершены, то инструмент, используемый в этой работе можно очистить с помощью DILUYENTE TP

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:



PAVIFOR OX

Краска для бетонного дорожного, (мощеного) покрытия.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Бесцветный	Цветной
Внешний вид		Полупрозрачная ж-ть	Типа краски
Плотность	г/см ³	0.9 – 0.95	1.2
Цвет		Темно-янтарный	Серый, красный, зеленый
Сушка при 20°С и 60% влажности	Часы	8	8
Сушка для пешеходных целей	Часы	48	48
Расход		5-7 м ² /кг	5-7 м ² /кг

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: